



Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
W KRAKOWIE

31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8

tel.: 12 683 79 00

fax: 12 683 79 01

www.icimb.pl/krakow

info_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych

tel.: 12 683 79 64

t.foszcz@icimb.pl



AB 054

Kraków, 15.12.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2106 /₁₈

Identyfikator próbki w laboratorium:

1733 /₁₈

Dotyczy zlecenia nr:

731/3L319K18

Typ i nazwa wyrobu budowlanego,
którego próbkę poddano badaniu:

PB-65 WHITE
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
cienkowarstwowy klej do gazobetonu "PB-65 WHITE AAC BLOCK
ADHESIVE

Nazwa i adres zlecającego
przeprowadzenie badań:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego
61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe
przeprowadzającego badania:



A. Oznaczenie próbki:

- Miejsce pobrania próbki:** u sprzedawcy: LEROY-MERLIN Polska sp. z o.o. ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, w sklepie: LEROY-MERLIN, ul. Żłotnicka 1, Żłotniki, 60-002 Suchy Las
- Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki:** 05.10.2018 r., nr protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego nr 1
- Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki:** 12.10.2018 r., protokół przyjęcia próbki do badań nr 1256/z/18
- Oznaczenie producenta:** FOMALGAUT-POLIMIN SP. Z O.O., Ukraina, Kijów, ul. Pszeniczna 2-a, kod 03-134
- Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:** 230318-7-067
- Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje:** 12 miesięcy
- Określenie sposobu opakowania próbki:** próbkę wyrobu budowlanego zabezpieczono folią ochronną i plombami o nr 00000276, 00000277 a także opatrzone pieczęcią i opisano znakiem sprawy, nr próbki, datą produkcji/nr partii oraz datą pobrania próbki
- Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę:** nie określono - art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych
- Wielkość (ilość masa, objętość) próbki** 25 kg (1 worek)
- Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:**
 - art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2332)
- Data przeprowadzenia badania:** 10.12.2018 - 11.12.2018
- Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):** -

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:	worek papierowy 25 kg ofoliowany czarną folią, opisany: numer sprawy WWB.770.8.1.2018.MD. Próbką wyrobu budowlanego nr 1, numer partii 23.03.18-7-067, data pobrania 05.10.2018 oraz oklejona plombami 00000276, 00000277. Próbką dostarczona w stanie i ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym zakresie
Badania fizyczno-chemiczne:	zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/ A1:2005
Wynik badania:	0,012 ±0,002 [%] *
* Podana wartość niepewności wyniku jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2 i nie uwzględnia etapu pobierania próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wynik oznaczenia dotyczy wartości średniej. Wynik badania odnosi się wyłącznie do badanej próbki.	
Inne badania:	brak

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Deklarowane właściwości użytkowe wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr CPR 1/032		
Właściwość	Wg deklaracji właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
zawartość chlorków	≤ 0,1 %	EN 998-2
ocena	uzyskany wynik badanej cechy jest zgodny z wartością deklarowaną	

Uwagi:

Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki.
Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

Z-ca Kierownika
Zakładu Badań Kontrolnych
mgr Pelagia Łaska Józefczak

.....
podpis przeprowadzającego badanie

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium