



FERROCARBO Sp. z o.o.
ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
32-100 Proszowice, ul. Wolności 2
tel./fax + 48 12 642 96 41
e-mail: bok@ferrocarbo.pl, www.ferrocarbo.pl
NIP 678-28-79-072 REGON: 356648633
KRS 0000146272



AB 687



Kraków, 30.10.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2909B/III/2020

Typ i nazwa wyrobu budowlanego,
którego próbkę poddano badaniu:

Nazwa i adres zlecającego
przeprowadzenie badań:

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe
przeprowadzającego badania:

A. Oznaczenie próbki:

1. Miejsce pobrania próbki:
2. Data pobrania próbki:
3. Data dostarczenia próbki:
4. Producent:
5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje
7. Określenie sposobu opakowania próbki:
8. Wielkość serii lub partii produkcyjnej, z której pobrano próbkę:
9. Wielkość (ilość, masa, objętość) pobranej próbki:
10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:
11. Data przeprowadzenia badania:
12. Miejsce przeprowadzenia badania:

Cement 32,5 Artcem

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

u sprzedawcy: "LEROY-MERLIN POLSKA" Sp. z o.o.,
ul. Dęblińska 20a, 24-100 Puławy

28.08.2020 r., nr protokołu pobrania próbki: 1
(nr akt sprawy: ZKW-XX.7782.13.2020)

03.09.2020 r., nr protokołu przyjęcia próbki: 9/FC z dnia 03.09.2020 r.
"ARTCEM Tępiński i Wspólnicy" Spółka Jawna, ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

Data produkcji: 14.08.2020 r.

90 dni od daty produkcji

Próbkę wyrobu budowlanego w ilości 1 opakowanie po 25kg pobrano z miejsca jego składowania tj. magazynu zamkniętego sprzedawcy: "LEROY-MERLIN POLSKA" Sp. z o.o., ul. Dęblińska 20a, 24-100 Puławy. Próbkę pobrano losowo z partii wyrobu 56 szt., po pobraniu opakowano w folię i oklejono taśmą samoprzylepną oraz opatrzono znakami urzędowymi w postaci informacji, na której umieszczono: znak sprawy: ZKW-XX.7782.13.2020, datę pobrania próbki wyrobu: 28.08.2020 r. i pieczęć urzędową: Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

56 szt., data produkcji: 14.08.2020 r.

1 opakowanie po 25kg.

- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2015 poz. 2332, z późn. zm.).

od 07.09.2020 r. do 06.10.2020 r.

badanie: wytrzymałości na ściskanie wczesnej i normowej wg PN-EN 196-1:2016-07, stałości objętości wg PN-EN 196-3:2016-12 wykonało FERROCARBO Sp. z o.o. w Pracowni Materiałów Budowlanych i Kruszyw w Proszowicach. Badanie stałości objętości (zawartość SO₃) oraz zawartości chlorków wg PN-EN 196-2:2013-11 wykonało FERROCARBO Sp. z o.o. w Pracowni Chemicznej w Krakowie.

Strona 1 z 5

Oświadczenie:

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Sprawozdanie z badań może być powielone tylko w całości. Częściowe powielanie wymaga pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o.



FERROCARBO Sp. z o.o.
ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
32-100 Proszowice, ul. Wolności 2
tel./fax + 48 12 642 96 41
e-mail: bok@ferrocarbo.pl, www.ferrocarbo.pl
NIP 678-28-79-072 REGON: 356648633
KRS 0000146272



AB 687



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2909B/III/2020

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: próbka dostarczona do laboratorium bez uszkodzeń, w ilości wystarczającej do wykonania badań (25 kg)

Badania fizyczno-chemiczne:

Badana właściwość		Norma badawcza
1.	Wytrzymałość na ściskanie – wczesna po 2 dniach	PN-EN 196-1:2016-07
2.	Wytrzymałość na ściskanie – normowa po 28 dniach	PN-EN 196-1:2016-07
3.	Stałość objętości (rozszerzalność)	PN-EN 196-3:2016-12
4.	Stałość objętości (zawartość siarczanów SO ₃)	PN-EN 196-2:2013-11
5.	Zawartość chlorków	PN-EN 196-2:2013-11

1. Badana właściwość: Wytrzymałość na ściskanie – wczesna po 2 dniach

Rodzaj badania	Wyniki badań + niepewność	Metoda badania
	<i>Cement 32,5 Artcem</i> <i>Niepowtarzalny kod</i> <i>identyfikacyjny typu wyrobu:</i> <i>CEM IV/B(V) 32,5 R</i>	
<i>Wytrzymałość na ściskanie –</i> <i>wczesna po 2 dniach,</i> MPa	10,6 ± 0,8	<i>PN-EN 196-1:2016-07</i>



FERROCARBO Sp. z o.o.
ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
32-100 Proszowice, ul. Wolności 2
tel./fax + 48 12 642 96 41
e-mail: bok@ferrocarbo.pl, www.ferrocarbo.pl
NIP 678-28-79-072 REGON: 356648633
KRS 0000146272



AB 687



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2909B/III/2020

2. Badana właściwość: Wytrzymałość na ściskanie – normowa po 28 dniach

Rodzaj badania	Wyniki badań + niepewność	Metoda badania
	<i>Cement 32,5 Artcem Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R</i>	
<i>Wytrzymałość na ściskanie – normowa po 28 dniach, MPa</i>	35,6 ± 2,3	<i>PN-EN 196-1:2016-07</i>

3. Badana właściwość: Stałość objętości (rozszerzalność)

Rodzaj badania	Wyniki badań + niepewność	Metoda badania
	<i>Cement 32,5 Artcem Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R</i>	
<i>Stałość objętości, mm</i>	0,5 ± 0,3	<i>PN-EN 196-3:2016-12</i>

4. Badana właściwość: Stałość objętości (zawartość siarczanów SO₃)

Rodzaj badania	Wyniki badań + niepewność	Metoda badania
	<i>Cement 32,5 Artcem Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R</i>	
<i>Zawartość siarczanów SO₃, %</i>	1,94 ± 0,11	<i>PN-EN 196-2:2013-11</i>



FERROCARBO Sp. z o.o.
ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
32-100 Proszowice, ul. Wolności 2
tel./fax + 48 12 642 96 41
e-mail: bok@ferrocarbo.pl, www.ferrocarbo.pl
NIP 678-28-79-072 REGON: 356648633
KRS 0000146272



AB 687



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2909B/III/2020

5. Badana właściwość: Zawartość chlorków

Rodzaj badania	Wyniki badań + niepewność	Metoda badania
	<i>Cement 32,5 Artcem</i> <i>Niepowtarzalny kod</i> <i>identyfikacyjny typu wyrobu:</i> <i>CEM IV/B(V) 32,5 R</i>	
Zawartość chlorków, %	0,016 ± 0,004	PN-EN 196-2:2013-11

Podane wartości niepewności są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95% i współczynnika $k=2$. Wyniki i związana z nimi niepewność nie obejmują etapu pobierania próbek.

Inne badania: nie zlecono

Powyższe wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek.

C. Stwierdzenie zgodności z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”

Wytrzymałość na ściskanie – wczesna

Producent deklaruje dla cementu wytrzymałość na ściskanie – wczesną $\geq 10,0$ MPa

Badanie zostało wykonane na próbce cementu o nazwie **Cement 32,5 Artcem o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R** zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 196-1:2016-07. Uzyskany wynik wytrzymałości na ściskanie – wczesnej **10,6 MPa** potwierdza, że wyrób spełnia wymagania dla deklarowanych wartości wytrzymałości na ściskanie – wczesnej.

Wytrzymałość na ściskanie – normowa

Producent deklaruje dla cementu wytrzymałość na ściskanie – normową $\geq 32,5$ MPa i $\leq 52,5$ MPa

Badanie zostało wykonane na próbce cementu o nazwie **Cement 32,5 Artcem o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R** zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 196-1:2016-07. Uzyskany wynik wytrzymałości na ściskanie – normowej **35,6 MPa** potwierdza, że wyrób spełnia wymagania dla deklarowanych wartości wytrzymałości na ściskanie – normowej.



FERROCARBO Sp. z o.o.
ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
32-100 Proszowice, ul. Wolności 2
tel./fax + 48 12 642 96 41
e-mail: bok@ferrocarbo.pl, www.ferrocarbo.pl
NIP 678-28-79-072 REGON: 356648633
KRS 0000146272



AB 687



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2909B/III/2020

Stołość objętości: rozszerzalność

Producent deklaruje dla cementu stołość objętości: rozszerzalność ≤ 10 mm

Badanie zostało wykonane na próbce cementu o nazwie **Cement 32,5 Artcem o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R** zgodnie z wymaganiami normy **PN-EN 196-3:2016-12**. Uzyskany wynik stołości objętości **0,5 mm** potwierdza, że wyrób spełnia wymagania dla deklarowanych wartości stołości objętości – rozszerzalności.

Stołość objętości: zawartość SO₃

Producent deklaruje dla cementu stołość objętości: zawartość SO₃ $\leq 3,5$ %

Badanie zostało wykonane na próbce cementu o nazwie **Cement 32,5 Artcem o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R** zgodnie z wymaganiami normy **PN-EN 196-2:2013-11**. Uzyskany wynik zawartości siarczanów SO₃ **1,94 %** potwierdza, że wyrób spełnia wymagania dla deklarowanych wartości stołości objętości: zawartości SO₃.

Zawartość chlorków

Producent deklaruje dla cementu zawartość chlorków $\leq 0,10$ %

Badanie zostało wykonane na próbce cementu o nazwie **Cement 32,5 Artcem o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEM IV/B(V) 32,5 R** zgodnie z wymaganiami normy **PN-EN 196-2:2013-11**. Uzyskany wynik zawartości chlorków **0,016 %** potwierdza, że wyrób spełnia wymagania dla deklarowanych wartości zawartości chlorków.

Powyższe stwierdzenie nie uwzględnia wartości niepewności wyników, jeżeli zostały podane w części B sprawozdania.

D. Opinie i interpretacje -

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach/Sprawozdanie sporządzone w postaci elektronicznej.*

(podpis przeprowadzającego badanie)

(imię, nazwisko i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie)**

FERROCARBO Sp. z o.o.

Iwona Zych-Machata

Kierownik Zakładu Badań Laboratoryjnych
(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)**

* Niepotrzebne skreślić.

** Sprawozdanie z badań sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.