



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

**ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
W KRAKOWIE**

31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8

tel.: 12 683 79 00

fax: 12 683 79 01

www.icimb.pl/krakow

info_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych

tel.: 12 683 79 64

t.foszcz@icimb.pl



AB 054

Kraków, 15.05.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 709 / 18

Identyfikator próbki w laboratorium:		591 / 18
Dotyczy zlecenia nr:		83/3L045K18
Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:		Zaprawa murarska
Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:		Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:		
A. Oznaczenie próbki:		
1.	Miejsce pobrania próbki:	na budowie: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile
2.	Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki:	25.01. 2018 r., wg Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego nr 2
3.	Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki:	14.02.2018 r., protokół przyjęcia próbki do badań nr 194/z/18
4.	Oznaczenie producenta:	Sicher Bautechnik Sp. z o.o., ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
5.	Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:	Data produkcji 20.12.2017
6.	Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje:	12 miesięcy
7.	Określenie sposobu opakowania próbki:	worek 25 kg zabezpieczony folią, taśmami Inspektoratu oraz opieczetowany
8.	Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę:	nie określono (próbka pobrana na terenie budowy zgodnie z art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych)
9.	Wielkość (ilość masa, objętość) próbki	1 worek (25 kg)
10.	Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:	• art. 16 ust. 2a z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2332)
11.	Data przeprowadzenia badania:	24.04.2018 - 25.04.2018
12.	Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):	-

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań**Oględziny:**

próbka w worku papierowym 25 kg, ofoliowanym i zabezpieczonym plambami z nazwą WINB w Poznaniu o numerach: 00000160, 00000161. Próbką dostarczona w stanie i ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym zakresie

Badania fizyczno-chemiczne:

zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/ A1:2005

Wynik badania:

0,007 ±0,002 [%] *

* Podana wartość niepewności wyniku jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia $k=2$ i nie uwzględnia etapu pobierania próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wynik oznaczenia dotyczy wartości średniej. Wynik badania odnosi się wyłącznie do badanej próbki.

Inne badania:

brak

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Deklarowane właściwości użytkowe wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 005/2013/CPR		
Właściwość	Wg deklaracji właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
zawartość chlorków	0,006 % Cl	PN-EN 998-2
ocena **	uzyskany wynik badanej cechy jest niezgodny z wartością deklarowaną	

Uwagi:

Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki. Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

** uzyskany wynik badanej cechy spełnia wymagania w odniesieniu do zapisów normy PN-EN 998-2. Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. Pkt. 5. Wymagania. Pkt. 5.2.2 Zawartość chlorków - zawartość chlorków nie powinna przekraczać 0,1 % Cl suchej masy zaprawy.

Z-ca Kierownika
Zakładu Badań Kontrolnych

mgr Pelagia Łaska Józefczak

/ podpis przeprowadzającego badanie

..... imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium