SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8
tel.: 12 683 79 00 www.icimb.pl/krakow
fax: 12 683 79 01 info_krakow@icimb.pl

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
tel.: 12 683 79 96 m.najduchowska@icimb.pl

ilac-MRA

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 054

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
W KRAKOWIE
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
tel. 12 683 79 00, NIP 525 000 76 26
(pieczęć nagłówkowa laboratorium; w sprawozdaniu sporządzonym w postaci elektronicznej – nazwa i adres laboratorium)

Kraków, 23.05.2019
(miejscowość, data)

Sprawozdanie z badań nr SB/184/19 (zastępuje Sprawozdanie z badań nr SB/146/18 z dnia 21.06.2018)

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: masa tynkarska PERMURO W

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania: [redacted]

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: u Producenta: FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o. ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

2. Data pobrania próbki: 09.05.2018 r.; nr protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego: WINB-WWB.7781.1.6.2018.MK/2

3. Data dostarczenia próbki: 11.05.2018 r.; nr protokołu przyjęcia próbki do badań: 566/z/18

4. Oznaczenie producenta: FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o. ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Partia 8001902-1 z dnia 2018-05-08

6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: 24 miesięcy od daty produkcji

7. Określenie sposobu opakowania próbki: próbka w oryginalnym opakowaniu (pojemnik, wiaderko) oklejona banderolą, nie rozpakowana z etykietą Producenta

8. Wielkość partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: 600 kg po 25 kg wiadro

9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: pojemnik 25 kilogramów

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy *o wyrobach budowlanych* (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1570)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. *w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym* (Dz.U. 2015 poz. 2332)

11. Data przeprowadzenia badania: 24.05.2018 - 21.06.2018 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium): -

Sprawozdanie z badań nr SB/184/19 (zastępuje Sprawozdanie z badań nr SB/146/18 z dnia 21.06.2018)

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: próbka dostarczona w stanie oraz ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym zakresie

Badania fizyczno-chemiczne:

UMOWA/ZLECENIE NR	333/3L061B18	**NR SPRAWY**	SB.510-63/18
Identyfikator próbki	566/z/18		
Sposób przygotowania próbki w Laboratorium ICiMB Oddział SiMB w Krakowie	Masę tynkarską przed nakładaniem wymieszano przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. Podłoże betonowe zagruntowano preparatem gruntującym PREMURO GT. Masę tynkarską nałożono na grubość ziarna fakturującego (około 1,5 mm)		
Warunki badania	Zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 1542:2000		

WYNIKI BADAŃ

Lp	*Właściwości*	*Wyniki oznaczeń*					*Wartość średnia ± niepewność*)*	*Badanie według*
1	*2*	*3*					*4*	*5*
1.	Przyczepność do podłoża betonowego, MPa	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	**0,8±0,2**	PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań - - Pomiar przyczepności przez odrywanie

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

*) Podane wartości niepewności są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95% i współczynniku k=2 i nie uwzględniają etapu pobierania próbek.

Inne badania: brak

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego~~" nr WINB-WWB.7781.1.6.2018.MK/2

1. Kryterium pozytywnej oceny dla tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych wg PN-EN 15824:2010:
   - Przyczepność do podłoża: wszystkie zmierzone wartości nie powinny być mniejsze niż 0,3 MPa
2. Deklarowane przez Producenta właściwości użytkowe wyrobu (DWU nr 0/1/0):
   - Przyczepność do podłoża: ≥ 0,30 MPa
3. Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano następujące wyniki (wartość średnia):
   - Przyczepność do podłoża: 0,8 MPa - wynik zgodny z wartością deklarowaną

Uwagi:

Powyższa ocena i interpretacja dotyczą pobranej próbki. Ocena i interpretacja zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.

Zastępca Kierownika
Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw
mgr inż. Jerzy Balacha

[redacted]
(podpis przeprowadzającego badanie)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)